パワーテック
POWERTEC

**身近な危険を安全に！**
滑りにくい床で、働く人の笑顔を守ります。

# 水性コート材 スベリ止め

**誰もが体感できる 抜群のスベリ止め性能**

水性・環境対応　コンクリート・各種床材用




濡れても
しっかりグリップ
安心の環境を
つくる

**転倒防止**
労働災害防止
安全対策に

**作業環境の向上**
工場・倉庫
屋外施設に

**幅広い施工場所**
店舗・通路・スロープ
学校・病院・駐車場など

**水性・環境対応**
扱いやすく
安心・安全

## 滑り性試験結果（C.S.R’値）

試験方法：JIS A 1454:2016
(高分子系張り床材試験方法 17) に準拠

| 試験面の種類 | 清掃・乾燥状態 | 湿潤状態 |
|---|---|---|
| コンクリート面 | 0.86 | 0.80 |
| 天然石面 | 0.78 | 0.77 |

**濡れた状態でも**
**高いスベリ止め効果**

本製品は、コンクリート・天然石など
様々な床材で、濡れていても高い
スベリ止め性能を発揮します。

## 試験概要

1. 供試体種類 ： コンクリート平板・天然石
2. 品名・品番 ： スベリ止めコート材　塗布済み（30cm×30cm）
3. 測定項目 ： 滑り性試験（JIS A 1454:2016（高分子系張り床材試験方法17）に準拠）
4. 測定条件 ： 3-1　滑り試験機　携帯型滑り試験機（ONO・PPSM）
   （O-Y-PSMとの互換性についてはJIS:A1454:2010の解説6-aに記載）
   3-2　滑り片の種類　80度（硬さA72～A80、厚さ3～6mmのゴムシート）
   （硬さは、JIS K 6253-3に規定するデュロメータ硬さ試験（タイプAデュロメータ）による）
   3-3　試験片表面状態　清掃・乾燥状態、湿潤状態（JIS A 1454:2016 17.4 a）5の他受渡当事者間の協定による
5. 測定結果（C.S.R’値）　測定日：2018/6/26（温度：22℃ / 湿度：44%）

※当報告書は、弊社にて用意した供試体を用いて滑り性試験をおこなった結果です。
※当試験結果は上記条件で行ったものであり、他条件では異なる場合があります。

## こんな場所におすすめ


店舗周囲の外アプローチ


店舗の駐輪場


スロープ・通路


階段・エントランス

水でできた
やさしい塗料
低臭・環境配慮

人にやさしい
環境にやさしい
安全な社会へ

パワーテック
POWERTEC

選ばれる
安心の品質
豊富な実績

**滑りにくい床で、働く人の笑顔を守ります。**